

FM Dünnschicht-Asphalt 16 kg

FM Dünnschicht-Asphalt besteht aus einem speziell abgestuften Mineralgemisch, einer umweltfreundlichen polymermodifizierten Bitumenemulsion und einem zusätzlichem Additiv.

FM Dünnschicht-Asphalt enthält die Körnung 0/3 mm

- » kalt verarbeitbar
- » umweltfreundlich
- » geeignet für jede Verkehrsbelastung
- » im Randbereich nahezu auf Null ausziehbar
- » bedarfsgerecht portionierbar
- » einfache Anwendung und schnelle Verkehrsfreigabe

Eigenschaften:

Mehrkomponentige Asphalt-Reparaturmörtel auf Basis einer polymermodifizierten Spezialbitumenemulsion für Ausbesserungen Reparatur von Dünnschichtbelägen und zum Angleichen von Einläufen und Schieberkappen.

Einbau:

Die Einbaustellen müssen frostfrei (Mindestbodentemperatur: +8°C) und sauber (öl- und fettfrei) sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. FM Dünnschicht-Asphalt wird direkt vor dem Einbau mit der Emulsion (in Plastikflasche) und Additiv (Pulver) angemischt. Hierzu kann der Transporteimer genutzt werden.

Das Anrühren erfolgt mit einer Kelle, bei größeren Mengen empfehlen wir den Einsatz eines Rührwerks.

Die Konsistenz kann durch Wasserzugabe eingestellt werden. FM Dünnschicht-Asphalt wird in die Schadstelle gegeben und mit der Kelle oder einen Gummischieber verteilt.

Tiefere Schadstellen sind mehrlagig (bis max. 25 mm je Einbauvorgang) zu verfüllen. **Schadstellen leicht überhöht einbauen, da sich das Material um ca. 5% selbst verdichtet.**

Im Anschluss wird die mit FM Dünnschicht-Asphalt behandelte Fläche ggf. mit Feinsplitt abgestreut. (Die Abbindezeit beträgt 10-20 Minuten – abhängig von Wasserzugabe und Umgebungstemperatur)

Die Verkehrsfreigabe kann nach der Abstreuerung nach ca. 30-60 Minuten erfolgen.

(Temperaturabhängig)